

Productblad

Bitumen 10/20

EIGENSCHAP	TEST METHODE	SPECIFICATIE	EENHEID
Penetratie	EN 1426	10 – 20	0,1 mm
Verwekingspunt (R&K)	EN 1427	58 – 78	°C
Vlampunt (Cleveland)	EN 22592	≥ 245	°C
Dynamische Viscositeit bij 60°C	EN 12596	≥ 700	mPa.s
E.V.T. 170 mm ² /s		≥ 170	°C

Bitumen 10/20 is beschikbaar in bulk en wordt warm, per tankwagen vervoerd.

De in dit document vermelde gegevens zijn algemeen en op informatieve basis verstrekt. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. BituNed bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aangaande de door de gebruiker gekozen toepassing en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.