

Productblad

Bitumen 15/25

EIGENSCHAP	TEST METHODE	SPECIFICATIE	EENHEID
Penetratie	EN 1426	15 - 25	0,1 mm
Verwekingspunt (R&K)	EN 1427	61 - 71	°C
Vlampunt (Cleveland)	EN 22592	≥ 245	°C
Dynamische Viscositeit bij 60°C	EN 12596	≥ 550	mPa.s
E.V.T. 170 mm ² /s		≥ 170	°C

Bitumen 15/25 is beschikbaar in bulk en wordt warm, per tankwagen vervoerd.

De in dit document vermelde gegevens zijn algemeen en op informatieve basis verstrekt. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. BituNed bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aangaande de door de gebruiker gekozen toepassing en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.